Hartmetallstreifen, die normalerweise zum Schneiden von Holz, Pappe, mitteldichter Faserplatte und anderen Prozessmaterialien verwendet werden. Sie können zur Herstellung von Formmessern, Reibmessern, gezackten Messern und verschiedenen Profilmessern verwendet werden.

板条
strips

规格 Type	尺寸/Dimension					
	厚度 T(mm)	公差 Tol.(mm)	宽度 W(mm)	公差 Tol.(mm)	长度 L(mm)	公差 Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*4*330	2.0	+0.10~+0.30	4.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*6*330	2.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*10*330	2.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*12*330	2.0	+0.10~+0.30	12.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*16*330	2.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*20*330	2.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*3*330	3.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*5*330	3.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*6*330	3.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*10*330	3.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*16*330	3.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*20*330	3.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*25*330	3.0	+0.10~+0.30	25.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*5*330	4.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*8*330	4.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*10*330	4.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*15*330	4.0	+0.10~+0.30	15.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*20*330	4.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*30*330	4.0	+0.10~+0.30	30.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20

板条（倒角）
strips (chamfered)



规格 type	尺寸/Dimension					
	厚度 T(mm)	公差 Tol.(mm)	宽度 W(mm)	公差 Tol.(mm)	长度 L(mm)	公差 Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10 ~ +0.30	3.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*5*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	5.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*8*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	8.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*10*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	10.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*12*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	12.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
4*8*330	4.0	+0.10 ~ +0.30	8.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
4*10*330	4.0	+0.10 ~ +0.30	10.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0

Klasse Empfehlung:

材质名称	WC	CO	晶粒度	比重	硬度	抗折力
			Grain size	Density	Hardness	TRS
（Grade)	(%)	(%)	（um）	(g/cm³)±0.1	(HRA)±0.5	(kgf/mm²)
HC2	94	6	1	14.95	92	>200
H12S	88	12	0.6	14.25	91.5	>350