Wolframkarbidstreifen, die üblicherweise zum Schneiden des Holzes, des Brettes, der mittleren Faserplatte und anderer Prozessmaterialien verwendet werden. Es können anwendbar sein, dass das Formungsmesser, das Reibenmesser, ein gezacktes Messer und verschiedene Profilmesser anwendbar ist.

板条
strips

规格 Type	尺寸/Dimension					
	厚度 T(mm)	公差 Tol.(mm)	宽度 W(mm)	公差 Tol.(mm)	长度 L(mm)	公差 Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*4*330	2.0	+0.10~+0.30	4.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*6*330	2.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*10*330	2.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*12*330	2.0	+0.10~+0.30	12.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*16*330	2.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
2*20*330	2.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*3*330	3.0	+0.10~+0.30	3.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*5*330	3.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*6*330	3.0	+0.10~+0.30	6.0	+0.20~+0.40	330	+0.10~+0.20
3*10*330	3.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*16*330	3.0	+0.10~+0.30	16.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*20*330	3.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
3*25*330	3.0	+0.10~+0.30	25.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*5*330	4.0	+0.10~+0.30	5.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*8*330	4.0	+0.10~+0.30	8.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*10*330	4.0	+0.10~+0.30	10.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*15*330	4.0	+0.10~+0.30	15.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*20*330	4.0	+0.10~+0.30	20.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20
4*30*330	4.0	+0.10~+0.30	30.0	+0.20~+0.60	330	+0.10~+0.20

板条（倒角）
strips (chamfered)





规格 type	尺寸/Dimension					
	厚度 T(mm)	公差 Tol.(mm)	宽度 W(mm)	公差 Tol.(mm)	长度 L(mm)	公差 Tol.(mm)
2*3*330	2.0	+0.10 ~ +0.30	3.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*5*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	5.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*8*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	8.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*10*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	10.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
3*12*330	3.0	+0.10 ~ +0.30	12.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
4*8*330	4.0	+0.10 ~ +0.30	8.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0
4*10*330	4.0	+0.10 ~ +0.30	10.0	+0.20 ~ +0.40	330	+0.10 ~ +2.0

KlasseEmpfehlung:

材质名称	WC	CO	晶粒度	比重	硬度	抗折力
			Grain size	Density	Hardness	TRS
（Grade)	(%)	(%)	（um）	(g/cm³)±0.1	(HRA)±0.5	(kgf/mm²)
HC2	94	6	1	14.95	92	>200
H12S	88	12	0.6	14.25	91.5	>350