

grandioso Mar Cementado Carburo Botones tener hAlta resistencia al desgaste y resistencia al impacto. Tiene una variedad de formas de dientes de tamaño completo, incluidas esféricas, cónicas, elásticas, cuñas, cuñas laterales, cabeza plana, dientes de sierra, dientes de corte de carbón, brocas centraretc.

grandioso Mar unadopt Tecnología de molienda extranjera, la precisión de la molienda cilíndrica y la molienda de superficie es líder a nivel nacional.

Nosotros poder suministro Tres estados: desbastado, desbastado y desbastado.

Grado Recomendación:

| 材质名称 (Grade) | WC (%) | CO (%) | 晶粒度 Grain size (um) | 比重 Density (g/cm ³) ±0.1 | 硬度 Hardness (HRA) ±0.5 | 抗折力 TRS (kgf/mm) |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| HE10 | 94 | 6 | 1.6 | 14.95 | 90.4 | >300 |
| HE15 | 94 | 6 | 2.0 | 14.95 | 89.6 | >280 |
| HE16 | 94 | 6 | 4.0 | 14.95 | 88.2 | >270 |
| HE20 | 92 | 8 | 4.0 | 14.75 | 87.8 | >270 |
| HE30 | 91 | 9 | 4.0 | 14.65 | 87.5 | >260 |
| HE35 | 89 | 11 | 4.0 | 14.40 | 86.8 | >250 |
| HE36 | 88 | 12 | 2.0 | 14.30 | 87.0 | >280 |
| HE40 | 87 | 13 | 4.0 | 14.20 | 85.5 | >240 |
| HE50 | 85 | 15 | 4.0 | 14.05 | 85.0 | >230 |