Las tiras de carburo de tungsteno se usan generalmente para cortar la madera, el tablero, el tablero de fibra de la medianaidad y otros materiales de proceso. Puede ser aplicable para hacer que la formación de cuchillos, un cuchillo escariado, un cuchillo serrado y diversas cuchillas de perfil.



| 规格 Type | 尺寸/Dimension | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|--|
| | 厚度 | 公差 | 宽度 | 公差 | 长度 | 公差 | | |
| | T(mm) | Tol.(mm) | W(mm) | Tol.(mm) | L(mm) | Tol.(mm) | | |
| 2*3*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 3.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 2*4*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 4.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 2*6*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 6.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 2*10*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 2*12*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 12.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 2*16*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 16.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 2*20*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 20.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 3*3*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 3.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 3*5*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 5.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 3*6*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 6.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 3*10*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 3*16*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 16.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 3*20*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 20.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 3*25*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 25.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 4*5*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 5.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 4*8*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 8.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 4*10*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 4*15*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 15.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 4*20*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 20.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |
| 4*30*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 30.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 | | |



| 规格 type | 尺寸/Dimension | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|--|--|
| | 厚度 | 公差 | 宽度 | 公差 | 长度 | 公差 | | |
| | T(mm) | Tol.(mm) | W(mm) | Tol.(mm) | L(mm) | Tol.(mm) | | |
| 2*3*330 | 2.0 | +0.10 ~ +0.30 | 3.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 | | |
| 3*5*330 | 3.0 | +0.10 ~ +0.30 | 5.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 | | |
| 3*8*330 | 3.0 | +0.10 ~ +0.30 | 8.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 | | |
| 3*10*330 | 3.0 | +0.10 ~ +0.30 | 10.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 | | |
| 3*12*330 | 3.0 | +0.10 ~ +0.30 | 12.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 | | |
| 4*8*330 | 4.0 | +0.10 ~ +0.30 | 8.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 | | |
| 4*10*330 | 4.0 | +0.10 ~ +0.30 | 10.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 | | |

GradoRecomendación:

| 材质名称 | WC | со | 晶粒度 | 比重 | 硬度 | 抗折力 |
|---------|-----|-----|------------|-------------|-----------|-----------|
| | | | Grain size | Density | Hardness | TRS |
| (Grade) | (%) | (%) | (um) | (g/cm³)±0.1 | (HRA)±0.5 | (kgf/mm²) |
| HC2 | 94 | 6 | 1 | 14.95 | 92 | >200 |
| H12S | 88 | 12 | 0.6 | 14.25 | 91.5 | >350 |