

La herramienta de minería de carburo cementada se utiliza para producir herramientas de minería como taladros hacia abajo, simulacros de cono, cortadores de escudo y herramientas de corte de carbón. Se usa ampliamente en perforación de petróleo, minería, túneles y otras industrias.

**grandiosoMarCementadoCarburoHerramientas para la minería y la construcción**tenerHResistencia al desgaste y resistencia al impacto. Tiene una variedad de formas de dientes de tamaño completo, que incluyen esféricos, cónicos, elásticos, cuña, cuña lateral, cabeza plana, dientes de sierra, dientes de corte de carbón, brocacentro, etc.

grandiosoMaradopt La tecnología de molienda extraña, la precisión de la molienda cilíndrica y la molienda de superficie lidera a nivel nacional.

Nosotros pueden suministro Tres estados: rugoso, molienda áspera y molienda fina.

**CalificaciónRecomendación:**

| 材质名称<br>(Grade) | WC<br>(%) | CO<br>(%) | 晶粒度<br>Grain size<br>(um) | 密度<br>Density<br>(g/cm³) ±0.1 | 硬度<br>Hardness<br>(HRA) ±0.5 | 抗折力<br>TRS<br>(Kgf/mm²) |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| HE10            | 94        | 6         | 1.6                       | 14.95                         | 90.4                         | >300                    |
| HE15            | 94        | 6         | 2.0                       | 14.95                         | 89.6                         | >280                    |
| HE16            | 94        | 6         | 4.0                       | 14.95                         | 88.2                         | >270                    |
| HE20            | 92        | 8         | 4.0                       | 14.75                         | 87.8                         | >270                    |
| HE30            | 91        | 9         | 4.0                       | 14.65                         | 87.5                         | >260                    |
| HE35            | 89        | 11        | 4.0                       | 14.40                         | 86.8                         | >250                    |
| HE36            | 88        | 12        | 2.0                       | 14.30                         | 87.0                         | >280                    |
| HE40            | 87        | 13        | 4.0                       | 14.20                         | 85.5                         | >240                    |
| HE50            | 85        | 15        | 4.0                       | 14.05                         | 85.0                         | >230                    |
| HAC1            | 94        | 6         | 1.2                       | 14.95                         | 90.5                         | >300                    |
| HAC3            | 94        | 6         | 4.0                       | 14.95                         | 88.3                         | >240                    |
| HAC4            | 91        | 9         | 1.6                       | 14.65                         | 88.7                         | >260                    |