

Il existe différents types de bits de forage en carbure, comme la coupe du bouclier en carbures cimentées, le centre de bits en carbure cimentée, les bits de forage en forme de carbure en forme de carbure en carbure en forme de carbure de forte en forme de carbure de type foret à filet en carbure La forme personnalisée peut également être faite comme votre demande.

Grades de recommandation:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	比重 Density (g/cm ³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (kgf/mm)
HE10	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
HE15	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
HE16	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
HE20	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
HE30	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
HE35	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
HE36	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
HE40	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
HE50	85	15	4.0	14.05	85.0	>230