

Grand Sea Tungsteno Dimensione del disco di taglio del carburo di tungsteno da da 13 mm a 320 mm di diametro con un intervallo di spessore di 0,25 mm a 5 mm.

Applicazione: per realizzare lame circolari e frese rotanti che mantengono film e foglio di foglio, taglio di carta, elaborazione alimentare e altre applicazioni.

GradoRaccomandazione:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度	比重	硬度	抗折力
			Grain size (μm)	Density (g/cm^3) ± 0.1	Hardness (HRA) ± 0.5	TRS (kgf/mm^2)
H12U-T	88	12	0.3	14.2	93	>350
H12U	88	12	0.4	14.25	92.5	>350
H08U-K	92	8	0.4	14.7	93.2	>380
H10S	90	10	0.6	14.4	92.1	>350
H12S	88	12	0.6	14.25	91.5	>350
HGF20	88.5	11.5	0.8	14.25	91	>320
HC4	92	8	1	14.7	92	>240
HG5	88	12	1.2	14.3	89	>280
HG6	85.5	14.5	2	14	86.5	>300