

L'utensile minerario in carburo cementato viene utilizzato per produrre strumenti minerari come esercitazioni a fori, esercitazioni di coni, frese di scudo e utensili da taglio del carbone. È ampiamente utilizzato nella perforazione del petrolio, nella miniera, del tunneling e di altre industrie.

mille dollariMareCementatoCarburoStrumenti per mineraria e costruzioneaverehlmo resistenza all'usura e durezza dell'impatto. Ha una varietà di forme di denti a grandezza naturale, tra cui sferico, rastremato, elastico, cuneo, cuneo laterale, testa piatta, segatura denti, denti da taglio del carbone, bitcentro, eccetera.

mille dollariMareunDopt. Tecnologia di rettifica estera, la precisione della rettifica cilindrica e la macinazione superficiale sta guidando a livello nazionale.

Noipotere fornitura Tre stati: ruvida, rettifica ruvida e rettifica fine.

GradoRaccomandazione:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	密度 Density (g/cm³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (Kgf/mm²)
HE10	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
HE15	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
HE16	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
HE20	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
HE30	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
HE35	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
HE36	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
HE40	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
HE50	85	15	4.0	14.05	85.0	>230
HAC1	94	6	1.2	14.95	90.5	>300
HAC3	94	6	4.0	14.95	88.3	>240
HAC4	91	9	1.6	14.65	88.7	>260

