

Canna in carburo cementato del Grand Sea che è difficile e difficile, è la materia prima della produzione degli utensili da taglio in lega come la fresatura della fresatura, il trapano e l'alesatore. Questi utensili da taglio sono ampiamente utilizzati per l'elaborazione dei metalli.

Raccomandazione del grado

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	比重 Density (g/cm ³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	断裂韧性 KIC (MNm-3/2)	抗折力 TRS (kgf/mm ²)
H09U	91	9	0.3	14.5	93.7	9.2	>350
H12U-T	88	12	0.3	14.2	93.0	9.6	>350
H06U-T	94	6	0.4	14.9	94.5	8.4	>380
H06U	94	6	0.4	14.9	94.0	8.7	>380
H08U	92	8	0.4	14.7	93.6	8.8	>380
H08U-K	92	8	0.4	14.7	93.2	9.0	>380
H12U	88	12	0.4	14.3	92.5	9.4	>350
H10S	90	10	0.6	14.4	92.1	9.9	>350
H10F	90	10	0.8	14.4	91.8	10.9	>350

Applicazione

材质名称Grade	用途推荐 Applications									
	Grade/Sort	H06U	H06U-T	H08U	H08U-K	H12U	H10S	H10F	H09U	H12U-T
碳素钢 Carbon steel							•	•		
回火钢 Tempered steel						•				•
淬火钢 Hardened steel	•	•		•					•	
不锈钢 Stainless steels	•	•			•			•		•
奥氏体不锈钢 Austenitic stainless steel							•			
灰口铸铁 Greycast iron							•			
耐热合金 Heat resistant alloys	•	•				•	•			•
钛合金 Titanium alloys			•	•	•				•	•
镍合金 Nickel alloys (Inconel)					•	•	•			•
铝合金 Aluminium alloys			•	•					•	
复合材料 Composite materials	•	•	•	•	•				•	•
碳纤维复合材料 CFRP	•	•	•	•	•				•	•
石墨 Graphite	•	•	•	•					•	
树脂材料 Resin			•							
木材 Wood			•	•					•	