[illegible]

[illegible]/[illegible]

[illegible]

| 材质名称 (Grade) | WC (%) | CO (%) | 晶粒度 Grain size (um) | 比重 Density ($g/cm^3$) ±0.1 | 硬度 Hardness (HRA) ±0.5 | 抗折力 TRS ($kgf/mm^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HC2 | 94 | 6 | 1.0 | 14.95 | 92.0 | >200 |
| HC3 | 91 | 9 | 1.0 | 14.65 | 91.3 | >240 |
| HC4 | 92 | 8 | 1.0 | 14.70 | 92.0 | >240 |
| HC5 | 92 | 8 | 1.6 | 14.75 | 90.2 | >240 |
| HP10 | - | 6 | 1.2 | 11.30 | 92.5 | >150 |
| HP20 | - | 8 | 1.2 | 11.45 | 92.0 | >170 |
| HP30 | - | 9 | 2.0 | 12.95 | 90.3 | >180 |
| HM10 | - | 6 | 1.0 | 13.60 | 92.8 | >170 |
| HM20 | - | 8 | 1.2 | 13.40 | 92.0 | >170 |