텅스텐 카바이드 버튼은 다양한 모양으로 제공됩니다 (예 : 구형, 탄도, 원뿔, 포물선, 평평한. 그들은 유전과 광업에 널리 사용되는 착암기 비트를 만드는 데 사용됩니다. 초경 버튼은 충격이 심한 상태에서 작동하므로 내 충격성이 높아야합니다. 우리는 하드 록, 중간 하드 록 및 소프트 록 형성과 같은 다른 암석 형성에 대해 다른 등급을 가지고 있습니다

등급 추천

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	比重 Density (g/cm^3) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (kgf/mm)
HE10	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
HE15	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
HE16	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
HE20	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
HE30	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
HE35	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
HE36	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
HE40	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
HE50	85	15	4.0	14.05	85.0	>230