



Tiras de carboneto de tungstênio geralmente usadas para cortar a madeira, placa, fiberboard médio-densidade e outros materiais de processo. Pode ser aplicável para tornar a formação de faca, faca de alargamento, faca serrilhada e várias facas de perfil.

板条 strips



| 规格 Type | 尺寸/Dimension | | | | | |
|------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 厚度 T(mm) | 公差 Tol.(mm) | 宽度 W(mm) | 公差 Tol.(mm) | 长度 L(mm) | 公差 Tol.(mm) |
| 2*3*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 3.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*4*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 4.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*6*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 6.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*10*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*12*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 12.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*16*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 16.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*20*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 20.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*3*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 3.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*5*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 5.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*6*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 6.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*10*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*16*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 16.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*20*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 20.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*25*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 25.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*5*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 5.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*8*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 8.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*10*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*15*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 15.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*20*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 20.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*30*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 30.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |

板条 (倒角) strips (chamfered)



| 规格 type | 尺寸/Dimension | | | | | |
|------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | 厚度 T(mm) | 公差 Tol.(mm) | 宽度 W(mm) | 公差 Tol.(mm) | 长度 L(mm) | 公差 Tol.(mm) |
| 2*3*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 3.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*5*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 5.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*8*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 8.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*10*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*12*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 12.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*8*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 8.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*10*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |

GrauRecomendação:

| 材质名称 (Grade) | WC (%) | CO (%) | 晶粒度 | 比重 | 硬度 | 抗折力 |
|-----------------|-----------|-----------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | Grain size (μm) | Density (g/cm^3) ± 0.1 | Hardness (HRA) ± 0.5 | TRS (kgf/mm^2) |
| HC2 | 94 | 6 | 1 | 14.95 | 92 | >200 |
| H12S | 88 | 12 | 0.6 | 14.25 | 91.5 | >350 |