GrandeMarcimentadacarbonetocarbonetobolatemdoistipo, cilíndrico e esférico.

Ocarbonetobolaélargamentevocêsed em moinhos de esferas de rolamento e enfermeiras, rolamentos de precisão, instrumentos, peças mecânicas, furos, campos de petróleo, laboratórios de ácido clorídrico, instrumentos de medição de dureza, engrenagens de pesca, contrapeso, etc.

Funcionalidade:

- 1.tem boa resistência ao desgaste, matérias de jogo de acordo com o uso, quepossoAumentar a vida útildocarbonetobola;
- 2. Grandemartem Especificações completas, mofopara algum Tamanho entre diâmetro 3 mm-20 mm, se ordenado, possovolume Produção imedia tamente

GrauRecomendação:

材质名称 (Grade)	WC (%)	C0 (%)	晶粒度 Grain size (um)	密度 Density (g/cm³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ± 0.5	抗折力 TRS (Kgf/mm²)
YG10-1	90	10	0.8	14. 35	92.0	>300
HC2	94	6	1.0	14. 95	92.0	>200
HG2	94	6	1. 2	14. 95	91. 3	>280
HG3	92	8	1. 2	14. 75	90. 5	>280