

Existem diferentes tipos de pedaços de perfuração de carboneto, como corte de escudo cimentado, centro de bits de carboneto cimentado, brocas em forma de carboneto, brocas em forma de carboneto, pedaços de perfuração em forma de linear em forma de carboneto, broca de tipo de rosca cruzada de carboneto cruzado

Notas de recomendação:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (μm)	比重 Density (g/cm^3) ± 0.1	硬度 Hardness (HRA) ± 0.5	抗折力 TRS (kgf/mm)
HE10	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
HE15	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
HE16	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
HE20	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
HE30	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
HE35	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
HE36	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
HE40	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
HE50	85	15	4.0	14.05	85.0	>230