

A ferramenta de mineração de carboneto cimentada é usada para produzir ferramentas de mineração, como exercícios para baixo, exercícios de cone, cortadores de escudo e ferramentas de corte de carvão. É amplamente utilizado na perfuração de petróleo, mineração, tunelamento e outras indústrias.

GrandeMarCimentadoCarbonetoFerramentas para mineração e construção ter Resistência ao desgaste e resistência ao impacto. Possui uma variedade de formas de dentes de tamanho normal, incluindo esféricas, cônicas, elásticas, cunha, cunha, cabeça plana, dentes de serra, dentes de corte de carvão, bitCentro, etc.

GrandeMaraDopt A tecnologia de moagem estrangeira, a precisão da moagem cilíndrica e a moagem da superfície está liderando no mercado interno.

Nóspode fornecer Três estados: áspera, moagem áspera e moagem fina.

NotaRecomendação:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	密度 Density (g/cm ³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (Kgf/mm ²)
HE10	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
HE15	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
HE16	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
HE20	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
HE30	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
HE35	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
HE36	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
HE40	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
HE50	85	15	4.0	14.05	85.0	>230
HAC1	94	6	1.2	14.95	90.5	>300
HAC3	94	6	4.0	14.95	88.3	>240
HAC4	91	9	1.6	14.65	88.7	>260

