

Grand Mar Cineded Carbide Rod O que é difícil e difícil, Assim, é a matéria -prima de produzir as ferramentas de corte de liga, como cortador de moagem final, broca e soluço. Essas ferramentas de corte são amplamente utilizadas para o processamento de metal.

Desenvolvemos hastes de carboneto de nível ultrafino para ferramentas de corte super duras, como o nosso grau H09U-T, H06U-T.

As hastes de carboneto cimentado pelo grande mar têm boa reputação nos EUA, UE, Japanese e Coréia Makert.

Grandes varas de carboneto cimentado do mar incluem

- 1. Rod de tungstênio carboneto Longo não aterrado e grounded H5/H6**
- 2. Haste curta de carboneto de tungstênio em H4/H5/H6/H7**
- 3. Haste de carboneto de tungstênio em tamanho de polegada em H4/H5/H6/H7**
- 4. haste de PCB de carboneto de tungstênio**



Recomendação de grau

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	比重 Density (g/cm ³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	断裂韧性 KIC (MNm ^{-3/2})	抗折力 TRS (kgf/mm ²)
H09U	91	9	0.3	14.5	93.7	9.2	>350
H12U-T	88	12	0.3	14.2	93.0	9.6	>350
H06U-T	94	6	0.4	14.9	94.5	8.4	>380
H06U	94	6	0.4	14.9	94.0	8.7	>380
H08U	92	8	0.4	14.7	93.6	8.8	>380
H08U-K	92	8	0.4	14.7	93.2	9.0	>380
H12U	88	12	0.4	14.3	92.5	9.4	>350
H10S	90	10	0.6	14.4	92.1	9.9	>350
H10F	90	10	0.8	14.4	91.8	10.9	>350

Inscrição

材质名称Grade	用途推荐 Applications								
Grade/Sort	H06U	H06U-T	H08U	H08U-K	H12U	H10S	H10F	H09U	H12U-T
碳素钢 Carbon steel						•	•		
回火钢 Tempered steel					•				•
淬火钢 Hardened steel	•	•		•				•	
不锈钢 Stainless steels	•	•			•		•		•
奥氏体不锈钢 Austenitic stainless steel						•			
灰口铸铁 Greycast iron						•			
耐热合金 Heat resistant alloys	•	•			•	•			•
钛合金 Titanium alloys			•	•	•			•	•
镍合金 Nickel alloys (Inconel)					•	•	•		•
铝合金 Aluminium alloys			•	•				•	
复合材料 Composite materials	•	•	•	•	•			•	•
碳纤维复合材料 CFRP	•	•	•	•	•			•	•
石墨 Graphite	•	•	•	•				•	
树脂材料 Resin			•						
木材 Wood			•	•				•	



PRODUCTION WORKFLOW CHART



RAW MATERIAL



MIXING & GRINDING



AIR DRY



MOLDING



INSPECTION



SINTERING



METAL PROCESSING



FQC



PACKING