Ленты из карбида вольфрама обычно используются для резки дерева, картона, древесноволокнистых плит средней плотности и других технологических материалов. Может использоваться для изготовления формовочного ножа, развертывающего ножа, зубчатого ножа и ножей различного профиля.

## 板条
strips




| 规格 Type | 尺寸/Dimension | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 厚度 T(mm) | 公差 Tol.(mm) | 宽度 W(mm) | 公差 Tol.(mm) | 长度 L(mm) | 公差 Tol.(mm) |
| 2*3*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 3.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*4*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 4.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*6*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 6.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*10*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*12*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 12.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*16*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 16.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 2*20*330 | 2.0 | +0.10~+0.30 | 20.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*3*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 3.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*5*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 5.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*6*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 6.0 | +0.20~+0.40 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*10*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*16*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 16.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*20*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 20.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 3*25*330 | 3.0 | +0.10~+0.30 | 25.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*5*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 5.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*8*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 8.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*10*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 10.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*15*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 15.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*20*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 20.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |
| 4*30*330 | 4.0 | +0.10~+0.30 | 30.0 | +0.20~+0.60 | 330 | +0.10~+0.20 |

## 板条（倒角）
strips ( chamfered )







| 规格 type | 尺寸/Dimension | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 厚度 T(mm) | 公差 Tol.(mm) | 宽度 W(mm) | 公差 Tol.(mm) | 长度 L(mm) | 公差 Tol.(mm) |
| 2*3*330 | 2.0 | +0.10 ~ +0.30 | 3.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 |
| 3*5*330 | 3.0 | +0.10 ~ +0.30 | 5.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 |
| 3*8*330 | 3.0 | +0.10 ~ +0.30 | 8.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 |
| 3*10*330 | 3.0 | +0.10 ~ +0.30 | 10.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 |
| 3*12*330 | 3.0 | +0.10 ~ +0.30 | 12.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 |
| 4*8*330 | 4.0 | +0.10 ~ +0.30 | 8.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 |
| 4*10*330 | 4.0 | +0.10 ~ +0.30 | 10.0 | +0.20 ~ +0.40 | 330 | +0.10 ~ +2.0 |

**класс Рекомендация:**

| 材质名称 | WC | CO | 晶粒度 | 比重 | 硬度 | 抗折力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Grain size | Density | Hardness | TRS |
| （Grade) | (%) | (%) | （um） | ($g/cm^3$)±0.1 | (HRA)±0.5 | ($kgf/mm^2$) |
| HC2 | 94 | 6 | 1 | 14.95 | 92 | >200 |
| H12S | 88 | 12 | 0.6 | 14.25 | 91.5 | >350 |