

Части из ношения цементированного карбида карбида карбида

Гранд морской цементированной карбидной пластины / пробелы Общий размер Lenth * шириной 200 * 200 мм.150 мм * 150 мм, 105 * 105 м, 100 * 100 мм.Общий высохт от 0,5 ~ 75 мм.

Или индивидуальный размер, доступный как запрос клиента!

Оценка

Оценка	Туалет %	Соревнование %	Размером с зернышко (Xм)	Плотность (г / см ³) ± 0,1	Твердость (HRA) ± 0,5	Тренировка (КГФ / мм ²)
HG3.	92.	8.	1.2.	14.75.	90,5	> 280.
HG5.	88.	12.	1.2.	14.30.	89.0	> 280.
H12S.	88.	12.	0,6	14.25.	91.0	> 320.
HGF20.	88.5.	11.5	0,8	14.25.	91.0	> 320.
HGF30.	85.	15.	1.0	13.90.	89.0	> 320.
HD9.	78.	22.	2.0	13.05.	82.5.	> 280.
HD12.	76.	24.	2.0	13.15.	83.0	> 280.
HD15.	71.	29.	2.0	13.15.	83.0	> 280.
HD16.	73.	27.	1.2.	12.8.	83.0	> 280.



Приложение

