

Цементированный инструмент добычи карбида используется для производства добычи, таких как упражнения с отверстием, сверла конуса, резак для защиты и режущие инструменты. Он широко используется в нефтяном бурении, добыче полезных ископаемых, туннелировании и других отраслях.

**ГрандМореЦементированныйКарбидИнструменты для добычи и строительства** имеютчасIGH WEREPEANCE и ударная вязкость. Он имеет разнообразные полноразмерные зубные формы, в том числе сферические, конические, эластичные, клиновые, боковые клины, плоская головка, пилы зубов, зубы с разрезанием угля, битцентр, так далее.

ГрандМореадопт Иностранная технология шлифования, точность цилиндрического шлифования и измельчения поверхности ведется внутри страны.

МыМожно поставлять Три состояния: грубое, грубое измельчение и тонкое измельчение.

#### ОценкаРекомендация:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	密度 Density (g/cm <sup>3</sup> ) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (Kgf/mm <sup>2</sup> )
<b>HE10</b>	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
<b>HE15</b>	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
<b>HE16</b>	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
<b>HE20</b>	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
<b>HE30</b>	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
<b>HE35</b>	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
<b>HE36</b>	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
<b>HE40</b>	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
<b>HE50</b>	85	15	4.0	14.05	85.0	>230
<b>HAC1</b>	94	6	1.2	14.95	90.5	>300
<b>HAC3</b>	94	6	4.0	14.95	88.3	>240
<b>HAC4</b>	91	9	1.6	14.65	88.7	>260