

Tungstenkarbid Förformar karbid slitage delar

Grand Sea cementerad karbid har en produktionslinje för form, främst producerande typer av skräddarsydda slitdelar, med ledande tid 10 ~ 15 dagar.



GRAND SEA CARBIDE

