Volframkarbidknappar finns i olika former, t.ex. sfärisk, ballistisk, konisk, parabolisk, platt-top. De används för att tillverka stenborrbitar som används allmänt inom oljefält och gruvdrift. Karbidknappar fungerar under hög slagkraft måste därför ha hög slagmotstånd. Vi har olika kvaliteter för olika bergformationer som hårdrock, medelhård rock och mjuka bergformationer

Betygsrekommendation

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	比重 Density (g/cm^3) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (kgf/mm)
HE10	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
HE15	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
HE16	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
HE20	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
HE30	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
HE35	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
HE36	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
HE40	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
HE50	85	15	4.0	14.05	85.0	>230