

Cementerat karbidbrytningsverktyg används för att producera gruvverktyg som övre hålsövningar, konborrar, sköldskärare och kolskärningsverktyg. Det används ofta i petroleumborring, gruvsdrift, tunneling och andra industrier.

StorHavCementeradKarbidverktyg för gruvsdrift och konstruktion har hög slitmotstånd och påverkar seghet. Den har en mängd tandformer i full storlek, inklusive sfäriska, avsmalnande, elastiska, kil, sidokil, platt huvud, såg tänder, kolklipt tänder, bitCentrum, etc.

StorHavendopt Utländsk slipningsteknik, precisionen i cylindrisk slipning och yt slipning leder inhemskt.

Viburk tillförsel Tre stater: grov, grov slipning och fin slipning.

KvalitetRekommendation:

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (μm)	密度 Density (g/cm^3) ± 0.1	硬度 Hardness (HRA) ± 0.5	抗折力 TRS (Kgf/mm^2)
HE10	94	6	1.6	14.95	90.4	>300
HE15	94	6	2.0	14.95	89.6	>280
HE16	94	6	4.0	14.95	88.2	>270
HE20	92	8	4.0	14.75	87.8	>270
HE30	91	9	4.0	14.65	87.5	>260
HE35	89	11	4.0	14.40	86.8	>250
HE36	88	12	2.0	14.30	87.0	>280
HE40	87	13	4.0	14.20	85.5	>240
HE50	85	15	4.0	14.05	85.0	>230
HAC1	94	6	1.2	14.95	90.5	>300
HAC3	94	6	4.0	14.95	88.3	>240
HAC4	91	9	1.6	14.65	88.7	>260