

[illegible]

Page 10 of 10

1. 所有試驗樣品應在試驗前進行預處理，以確保試驗結果的準確性。預處理應包括清洗、干燥、稱重等步驟。
2. 試驗過程中應嚴格控制環境溫度，以確保試驗結果的準確性。環境溫度應控制在 3mm-20mm 範圍內。

□□□□ □□□□□□□□□□

材质名称 (Grade)	WC (%)	CO (%)	晶粒度 Grain size (um)	密度 Density (g/cm ³) ±0.1	硬度 Hardness (HRA) ±0.5	抗折力 TRS (Kg/mm ²)
YG10-1	90	10	0.8	14.35	92.0	>300
HC2	94	6	1.0	14.95	92.0	>200
HG2	94	6	1.2	14.95	91.3	>280
HG3	92	8	1.2	14.75	90.5	>280